



ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY PRODUKCJI WĘGLI AKTYWNYCH

Jan Saratowicz

Zakład: 05-320 Mrozy; Dąbrowa 4; tel./fax 25 752 67 72

Biuro Handlowe: 04-502 Warszawa; ul. Korkowa 24a

e-mail: info@zdpwa.com.pl;

Jakość w ochronie środowiska od 1982 roku

Węgiel aktywny SAR-3S

Zastosowanie: Oczyszczanie powietrza i gazów z rtęci.

1. Masa nasypowa	530÷570 g/dm ³
2. Uziarnienie	2.5÷5.0 mm
3. Chłoność dyn. par benzenu	75 g/dm ³
4. Zaw. siarki	5÷15 %
5. Wytrzymałość mech	DIN 90 %
6. Zaw. wilgoci	< 3 %

Opakowanie: worki polipropylenowe 25 kg; worki Big-bag 500 kg